

개요

- ▶ 퍼펙트실 CS-222는 중성경화형의 1액형 제품으로 작업성과 경제성을 겸비한 중 모듈러스의 실란트로 대부분의 건축자재 등에 프라이머 처리 없이 우수한 접착력을 발휘하는 다목적 실란트입니다.

특징

- ▶ 중성 경화형으로 자극적인 냄새가 없는 비초산형 실리콘 실란트입니다.
- ▶ 1액형으로 사용하기에 편리하고 작업성이 뛰어납니다.
- ▶ 프라이머 없이도 각종 재질(콘크리트, 유리, 금속, 플라스틱, 알루미늄 등)에 우수한 접착력을 발휘합니다.
- ▶ 각종 도어, 유리 창틀, 글레이징 등에 다목적, 다용도로 씬링이 가능합니다.
- ▶ -40°C에서 -100°C까지 사용온도 범위에서 우수한 탄성을 유지합니다.

제품물성 [관련규격:KSF-4910 (F20HM)]

항목	결과	항목	결과
경화형태	중성 경화형	신 율	ASTM D 412 400~600%
형 상	페이스트 상	움직임허용치	ASTM C 419 ±25%
표면경화	30분 이내(25°C/50°C RH)	탄성복원력	60% 이상
가사시간	7~14일	줄눈나비의 신장율	160%
비 중	1.40±0.05	인장응력	23°C/-20°C:0.4Nmm ² 이상 0.6N mm ² 이상
경 도	ASTM D 2240 Shore:30~40	접 착 성	23°C 이상 없음.
인장강도	ASTM D 412 10~20kg/cm ²	인공광 노출 후의 접착성	이상 없음.

주 용도

- ▶ 일반 샷시의 글레이징 및 알루미늄, 목재 등의 창틀 글레이징
- ▶ 유리, 금속, 타일 등의 글레이징 및 씬링 등 다용도.

제품색상

- ▶ **백색, 회색, 투명, 밤색, 흑색/** 녹색, 아이보리, 체리색 연회색, 청색, 금색, 적색
- ▶ 기본 색은 밑줄의 5가지 색이며 타 색상은 주문 전에 확인 바랍니다.

사용상의 주의사항

- ▶ 제품의 사용 전에 노즐을 적당히 자른 후 사용 하십시오.
- ▶ 피착물의 표면을 깨끗이 청소하고 오염된 물질이나 오일 등을 제거하여 주십시오.
- ▶ 시공 후에는 실리콘 헤라나 타 기구를 사용하여 표면을 매끄럽게 처리하십시오.
- ▶ 사용 전에 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

포장단위

- ▶ 각색 270ml* 25EA/BOX

