

# METAL GUARD

ITEM NO. CK-656



## METAL GUARD

CK-656은 속건형 고무 Base를 주 성분으로 한 고무계 보호코팅제로서 표면에 대한 접착력과 경화 후의 박리성이 우수하여 고무 코팅 및 표면보호용 제품으로 개발된 우수한 코팅 및 박리제입니다. 내수성, 내후성, 방청성이 뛰어나며 자기 접착력이 우수하여 장기간 방치하여도 표면이 벗겨지지 않는 안전성을 제공합니다. 가정용품, 자동차, 전기/전자, 산업용품 등 고가의 제품을 보호하기 위하여 코팅을 하였다가 필요 시에는 다시 벗겨낼 수 있는 코팅제로서 산업체 전반에서 다양하게 사용되는 우수한 고무코팅제입니다.

## 특성

- 초기 접착력 및 상대 접착력이 우수하여 금속, 플라스틱, 유리, 콘크리트, 석조, 고무 및 목재의 표면에 적용이 가능하고 누구나 쉽고 빠르게 제거할 수 있는 편리한 제품입니다.
- 내수성, 내후성, 내화학적, 방청성이 우수한 코팅제로 도포 후 장기간 방치했다가 필요 시 제거하면 원래 상태의 표면을 제공합니다.
- 30℃~60℃ 까지의 온도에서도 원래의 상태를 유지합니다.
- 제품 자체에 크랙이 발생하지 않고 온도변화에 대한 내후성도 우수합니다.
- 다양한 도포방법으로 사용하기에 편리합니다. (Dipping, Spray, Brushing 등)
- 다공질 피착재에도 우수한 접착 능력을 발휘합니다.

## 사용방법

- 피착제 면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 완전히 제거하여 주십시오. Chemclean CC-303 제품을 사용하면 효과적입니다.
- 바람이 불거나 직사광선이 있는 곳에서 부품을 디핑하면 안됩니다. 내용물을 잘 저어주거나 저속 믹서로 섞어줍니다. 이때 기포가 생기지 않도록 주의하여야 합니다.
- 흐르지 않는 물체를 천천히(5초마다 2cm씩)담갔다 빼냅니다. 물체를 줄이나 와이어에 매달아 건조시키십시오.
- 30~40분 간격을 두고 코팅합니다. 코팅할 때마다 21℃에서 4시간씩 건조시킵시오.
- 피착제 면에 제품을 도포 후 완전 건조가 되면 재차 도포하고 더 좋은 박리성이 필요하면 약 5회 정도를 도포하여야 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
- 박리를 할 때는 제품의 끝단 부위를 잡고 서서히 뜯어내면 용이하게 박리가 됩니다.

Manufacturer by : GHI CO.,Ltd. (Korea) 16gil 6 Jinjang, Bugku, Ulsan, Republic of Korea  
TEL : +82-52-297-2259 FAX : +82-52-298-2550 E-mail : hq@ghi.cc / stevenam9374@gmail.com

SUPPLIER : UNIVERSAL BIRD TRADING CO.,Ltd. (Yangon, Myanmar)  
MP : 09-44476-7044 (Myanmar & English) / 09-44476-7045 (Korea & English) E-mail : salesmm.ghi@gmail.com